



1. NOMBRE PRODUCTO:

PS Pintura Techos – Pintura Acrílica

2. FABRICANTE:

Pinturas Santiago Limitada

Fono: (562) 2 5386530

info@pinturassantiago.cl

www.pinturassantiago.cl

3. DESCRIPCIÓN

El PS-Pintura Techos es una emulsión 100% acrílica con arena de cuarzo diseñada para pintar techos de metal, fibrocemento, madera y/u hormigón.

Color: verde claro, verde oscuro, azul, beige, rojo, gris, café, amarillo. Otros colores a pedido con cartilla de colores.

Usos: techos para impermeabilizarlos y otorgar un color muy nítido, definido y durable.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Metal: sustrato debe estar libre de polvo, tierra o cualquier partícula libre en la superficie. El tiempo de curado debe ser de al menos 15 días.

Otros (fibrocemento, madera): Las superficies deben tener un sustrato con anclaje de tal modo que se produzca una suave textura. Lave la superficie con ácido fosfórico o ácido muriático mezclado con agua si es necesario. Deje secar completamente antes de aplicar el PS-Primer.

5. MEZCLA

La siguiente dosificación está basada en 1 tambor de PS-Pintura Techos:

PS-Pintura Techos3 galones de 5Kg
Agua.....1 galón de 5Kg

Mezclar vigorosamente el material hasta obtener una consistencia uniforme antes de aplicar.

6. APLICACIÓN

Preferentemente, realizar aplicación de la mezcla de PS-Pintura Techos con un sistema de pistola más compresor. También es posible realizar la aplicación con rodillo, aunque este procedimiento es más lento que el primero.

7. TIEMPO DE SECADO

30 a 60 minutos bajo óptimas condiciones de secado. Deje transcurrir 48 horas antes de permitir el acceso de tráfico de personas o juego.

8. RENDIMIENTO

Aproximadamente 0,5Kg/m² por mano. Se recomienda la aplicación de al menos 2 manos. El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad del sustrato.

9. PRECUACIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

10. GARANTÍA

La información contenida en esta ficha técnica se declara como verdadera y precisa, y pretenden ser una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala ni está autorizado para proveer ninguna garantía, explícita o implícitamente, si la construcción, los equipos utilizados y otras variables que afecten el resultado estén más allá de nuestro control y supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y cualquier obligación al comprador o usuario de este producto se limita al valor del reemplazo del producto en cuestión. Bajo ninguna circunstancia el

Fabricante será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o involuntarios, por los equipos utilizados o los procedimientos de aplicación empleados. El Fabricante no será responsable en modo alguno, por cualquier defecto, variación o cambio en las condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el producto.

11. RECOMENDACIONES

Diluir con agua blanda hasta un 50%. Si el agua es dura aplicar 0,2% de tripolifosfato de sodio para regular Ph. La dilución con aguas ácidas podría provocar resquebrajamiento de la pintura luego de aplicada sobre la superficie de concreto o asfalto.



Datos Técnicos

Tipo
Olor
Inflamabilidad
Tiempo de Almacenamiento
Colores

Emulsión Acrílica
Amonio Suave
No Inflamable
Un año
Gran cantidad para elegir

