



1. NOMBRE PRODUCTO:

PS-Sellador Color – Sellador de poros - Impermeabilizante

2. FABRICANTE:

Pinturas Santiago Limitada
Fono: (562) 2 5386530
info@pinturassantiago.cl
www.pinturassantiago.cl

3. DESCRIPCIÓN

PS-Sellador, es una emulsión acrílica con caucho granulado disuelto y resinas altamente impermeable y resistentes a la intemperie que permite obtener una superficie impermeabilizada lo que previene y anula las goteras y filtraciones.

Color: negro o ligeramente coloreado según requerimiento.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

cualquier partícula libre en la superficie. El tiempo de curado debe ser de al menos 15 días.

Otros (fibrocemento, madera): Las superficies deben tener un sustrato con anclaje de tal modo que se produzca una suave textura. Lave la superficie con ácido fosfórico o ácido muriático mezclado con agua si es necesario. Deje secar completamente antes de aplicar el PS-Primer.

5. MEZCLA

Agite fuertemente antes de usar. Aplique la goma acrílica con una dilución de hasta un 30%.

6. APLICACIÓN

Use rodillo, brocha o pistola. Aplique una delgada capa de promotor de adhesión a razón de 20 a 30 metros cuadrados por galón. No deje en la superficie material aglutinado. Deje secar completamente el PS-Primer antes de aplicar otras capas de impermeabilizantes.

7. IMPORTANTE

Mezcle bien antes de usar y durante la aplicación. La temperatura ambiente debe estar por sobre los 10°C durante la aplicación, y por un período de 24 horas después de ésta. No aplicar cuando exista un pronóstico de lluvia inminente. Evite el congelamiento del producto. Cierre bien el envase después de su uso.

8. TIEMPO DE SECADO

Aproximadamente 24 horas. No pisar en 48 horas para permitir un óptimo curado.

9. RENDIMIENTO

Aproximadamente 0,5Kg por metro cuadrado por mano. Se recomienda un mínimo de 3 capas.

10. PRECAUCIONES

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

11. GARANTÍA

La información contenida en esta ficha técnica se declara como verdadera y precisa, y pretenden ser una guía práctica constructiva. El Fabricante no avala ni está autorizado para proveer ninguna garantía, explícita o implícitamente, si, la construcción, los equipos utilizados y otras variables que afecten el resultado estén más allá de nuestro control y supervisión. El Fabricante sólo garantiza que el material entregado está de acuerdo a las especificaciones declaradas y cualquier obligación al comprador o usuario de este producto se limita al valor del reemplazo del producto en cuestión. Bajo ninguna circunstancia el Fabricante será responsable por cualquier daño, perjuicio o pérdida, voluntarios o involuntarios, por los equipos utilizados o los procedimientos de aplicación empleados. El Fabricante no será responsable en modo alguno, por cualquier defecto, variación o cambio en las condiciones del sustrato sobre el cual fue aplicado el producto

Características Químicas y Físicas

Clasificación:Emulsión Acrílica



Peso por galón @25°C:2.85 ±.5 Kg
Inflamabilidad:Baja a nula
Tiempo de Almacenamiento:Un año

